

АДИНГМАРКЕР П

Висококачествена смес за маркиране на бетонни и асфалтови основи,
произведено на базата на синтетични смоли и разтворители

Област на приложение:

Използва се за маркировка на пътища, самолетни писти, мостове, подове на магазини, гаражи и спортни терени, както и за завършваща защитна и декоративна обработка на асфалтови повърхности и бетонни подове.

Свойства:

- едно компонентна пастообразна смес;
- добра лепливост към основата;
- добра абразивна устойчивост;
- мразоустойчивост;
- износоустойчивост;
- устойчив на UV лъчи;
- добра отпорност на разредени химикали разтвори на соли и минерални масла;
- отпорен на атмосферни влияния;
- декоративен - дава възможност за изработка в повече нюанси;
- монолитност;
- икономичен;
- лесен за употреба;
- лесен за поддръжка;

Технически характеристики:

Специфична маса:	1,5 г/см ³
Таберов индекс:	0,300 TWI
Сухо вещество:	70 - 72%
Адхезионна якост:	1,6±2 МПа
Твърдост по Кенонг:	33,6 с

Подготовка на основата:

Основата да е чиста, суха и обезмаслена. АДИНГМАРКЕР-П е тънка замазка и за да се добие добър декоративен вид е необходимо, завършителната обработка на основата да е с финна текстура.

Асфалтна основа:

Асфалтната основа да е чиста обезпрашена и обезмаслена. Най-добро почистване от прах се осъществява с помощта на въздух под налягане.

Нова бетонна основа:

Бетонна да е отлежал 28 дена и да е с притиск на якост от 25 МПа. Остатъци от замазки, бои и други да бъдат отстранени, както и остатъци от циментено мляко препоръчително по механичен път. Като краен процес на почистването основата да се обезпраши с индустриална прахосмукачка.

Стара бетонна основа:

Здравата и чиста основа е предпоставка за постигане на отлична адхезия. почистването на циментеното мляко се извършва по описания по-горе начин. Пенетирани замърсяващи остатъци, почистват с детергенти и или специални препарати за тази цел. Всички оцетени места по основата да се санират с подходящите за тази цел материали. За придобиване монолитност на пода работните fugи да се изпълнят с еластичен кит (Адингакрил).

Полагане:

Материала се нанася с четка или най-добре с машинно разпръскване. Нанася се в два слоя с дебелина на всеки от 150 до 200.

АДИНГМАРКЕР-П в зависимост от температурните условия и начина на апликация, може да се разрежи с Разтворител П от 5% до 10%.

Времето за съхнене на един слой при 20°C е в рамките на 30 минути. Втория слой се нанася след пълното изсъхване на първия което трае около 2 часа при температура от 20°C. Температурата при апликация на АДИНГМАРКЕР-П, трябва да е >5°C. обработените повърхности да са защитени от лоши атмосферни влияния в период от 2 до 3 часа.

Поддръжка:

Дълготрайността на пода зависи от правилната му поддръжка. Пода изработен с АДИНГМАРКЕР-П може да се почиства с помощта на машини с ротационни четки и детергенти разтворени с вода до 50°C.

Разходна норма:

АДИНГМАРКЕР- П 0,50÷0,60 кг/м²

Почистване:

Работния инструмент да се почисти с Разтворител-П веднага след употреба.

Опаковка:

В разфасовки от 20 кг.

Съхранение:

В оригиналната си и затворена опаковка в сухи помещения. Защитен от директно излагане на слънце. Срок на употреба: 9 месеца.

Стандартни цветове:

Адинг - стандартна тон карта / номер 3

Може да се изработят и други цветове според желанието на клиента.

Опасност за здравето: Материала съдържа реактивни съставки които в не свързано състояние вредят на здравето.

Да се използва задължително защитно облекло, ръкавици, маска и облекло. В случай на попадане върху кожата или очите е необходимо измиване с чиста течаща вода. В случай на поглъщане е необходима медицинска помощ.

Пожар: Адингмаркер П и Разтворител-П са запалими материали.

Почистване и складиране: Стария използван амбалаж трябва да се депонира съгласно местните екологични предписания за този тип отпадъци.

ADING

Вносител и дистрибутор:

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:

АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk