

HIDROGLET-P1

Samorazlivajuća smeša za nivelisanje podnih površina (za debljinu do 20mm), izrađena na bazi cementa. Odgovara EN 13813, CT-C30-F7

Oblast primene:

Za nivelisanje (izravnavanje) – neravnina do 20mm kod podnih betonskih površina ili podnih cementnih košuljica, pre izvođenja završne podne obrade od parketa, laminata, PVC podova i guma. Namenjen za ručno i mašinsko nanošenje. Mogućnost lakšeg (pešačkog) saobraćaja nakon 6 sata.

Osobine:

- odlična adhezija;
- jednostavna priprema;
- jednostavna izvedba;
- samonivelirajući proizvod;
- ekonomičan;
- ekološki

Tehničke karakteristike:

Osobine	Opis	Deklarisana vrednost
Izgled		siva praškasta masa
Čvrstoća na pritisak	EN 13892-2	>30MPa
Čvrstoća na savijanje	EN 13892-2	>7MPa
Adhezija za podlogu	EN 13892-8	>1,5MPa
Debljina jednog sloja		do 5mm
Optimalno vreme za rad na temperaturi od 10°C do 30°C		do 30 minuta

Metodologija ugrađivanja:

Priprema podloge:

Podloga na koju se nanosi treba da bude črvsta, čista, obesprašena, bez masnih fleka i ostatke bitumena / katrana. Kod svih tipova podloga, obavezno je nanošenje predpremaza Vrska-U ili ADING Betokontakt.

Ugrađivanje:

Dodati 4.0-4.8l čiste vode na jednu vreću proizvoda (20 kg) i mešati do potpune homogenizacije. Ovako pripremana homogena smeša spremna je za ugradnju. Ugrađivanje može biti ručno ili mašinski uz pomoć čelične nazubljene gletarice. Maksimalna debljina sloja iznosi 20mm. Nakon nanošenja, istisnuti vazduh zarobljen u materijalu uz pomoć bodljikavim valjkom. Prilikom nanošenja, temperatura treba da bude od 10 oC do 30oC. Optimalno vreme za rad u okviru ovih temperatura iznosi 30 minuta.

Potrošnja:

Za sloj od 1 mm: 1.6 kg/m²

Pakovanje:

U ventil vrećama od 20kg

Skladištenje:

Skladištiti na suvom mestu, u originalnoj, zatvorenoj ambalaži. Rok upotrebe: 12 meseci.

Opasnost po zdravlje: Izbegavati kontakt proizvoda sa kožom i udisanje praškastog materijala. Materijal nije toksičan, ali u slučaju kontakta, ako dođe do kontaminiranja površine kože, mesta treba odmah oprati sa puno sapuna i vode. Ako materijal dospe u oči potrebno je ispirati sa puno vode i potražiti medicinski savet/mišljenje. Za dodatne informacije, vidite u Bezbednosnom listu proizvoda.

Zapaljivost: Proizvod Hidroglet-P1 nije zapaljiv. Za dodatne informacije, pogledajte u Bezbednosnom listu proizvoda

Čišćenje i deponovanje: Nevezane ostatke proizvoda Hidroglet-P1 očistiti vodom. Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada.

Preporučujemo da se način nanošenja i potrebne količine prilagode prema uslovima objekta kao i obavezno korišćenje odgovarajuće opreme. Za dodatne informacije, pogledajte u Bezbednosnom listu proizvoda.

ADING

Novoselski pat (ul.1409) br.11, 1060 Skopje, R. Makedonija, ading@ading.com.mk,
Tel: +389 / 02 2034 840, 2034 820, Faks: 2034 821



www.ading.com.mk