

PRAJMER-V

Jednokomponentni prajmer na akrilatnoj osnovi

Oblast primene:

PRAJMER-V predstavlja predpremaz namenjen za prajmerisanje unutrašnjih i spoljašnjih površina pre nanošenja završnih dekorativnih i zaštitnih premaza na bazi vodenih disperzija, maltera, smesa za izravnavanje, lepkova i podnih sistema. Koristi se na podlogama od betona, asfalta, maltera, gips-kartona, kamena, cigle, starih premaza i sl.

Osobine:

- Odlična adhezija za podlogu;
- Vodootporan (u vezanom stanju);
- Paropropustan;
- Nije toksičan;
- Ne sadrži rastvarače;
- Ekonomičan;
- Jednostavan za izvođenje;

Tehničke karakteristike:

Izgled:	tečnost bele boje
Sadržaj suvih materija:	24 ± 1 %
Zapreminska težina:	1,0 - 1,05 gr/cm ³
pH vrednost:	8-9
Vreme sušenja:	30 - 60 min

Priprema podloge:

Podloga na koju se nanosi PRAJMER-V treba biti zdrava, čista, obezmašćena i obesprašena. Manje prisustvo vlage je dozvoljeno, ukoliko to dozvoljava materijal za koji je namenjen PRAJMER-V. Ukoliko postoje ostaci od nestabilnih boja i maltera, ulja, rastinja i sl. iste treba odstraniti.

Ugrađivanje:

PRAJMER-V se ugrađuje četkom ili valjkom. Nanosi se u jednom sloju.

U zavisnosti od poroznosti podloge, materijal se razređuje dodavanjem 1:3 do 1:4 vode, pri čemu se meša sporim mešačem do potpune homogenizacije. Kod poroznijih podloga gde se koristi razređeniji materijal, po proceni, postupak nanošenja se može ponoviti.

Nakon nanošenja materijala PRAJMER-V, obrađene površine treba zaštititi od jake promaje i kiše. Temperatura pri ugradnji treba da je u granicama od 5°C do 35°C.

Preporučuje se da se premaz ili nanos za koji je namenjena podloga nanesu 30 min nakon nanošenja materijala PRAJMER-V.

Potrošnja:

Za jedan sloj: 0,15 - 0,25 kg/m²

Čišćenje alata i opreme:

Alat i oprema se odmah nakon upotrebe čiste vodom.

Pakovanje:

U plastičnim kantama od 1; 5 i 20 kg.

Skladištenje:

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na normalnim uslovima, zaštićen od direktne izloženosti suncu. Rok upotrebe je 12 meseci.

Opasnost po zdravlje:

Potrebno je izbegavati kontakt proizvoda sa kožom (koristiti zaštitne rukavice). Materijal nije toksičan, ali pri incidentnom kontaktu, u slučaju da se kontaminira površina kože, proizvod treba odmah odstraniti uz pomoć vode i sapuna. U slučaju prskanja u oči potrebno ispiranje čistom protočnom vodom, a zatim potražiti stručnu medicinsku pomoć.

Zapaljivost:

PRAJMER-V nije zapaljiv materijal.

Čišćenje i deponovanje:

Nevezani ostaci proizvoda PRAJMER-V se čiste vodom. Potrebno je da se stara iskorišćena ambalaža deponuje u skladu sa lokalnim propisima i regulativama za tu vrstu otpada.

Preporučujemo da se način nanošenja i potrebne količine prilagode prema uslovima na objektu, kao i obaveznu upotrebu adekvatne opreme.

ADING

Novoselski pat (ul.1409) br.11. 1060 Skopje, R. Makedonija, ading@ading.com.mk,
Tel: + 389 / 02 2034 840, 2034 820, Faks: 2034 821



www.ading.com.mk