

PRAJMER V

Ґрунтовка на акрилатній основі

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Prajmer V використовується як основа для ґрунтування внутрішніх і зовнішніх поверхонь перед нанесенням: фінішних декоративно-захисних покриттів на водно-дисперсійній основі, декоративних штукатурок у теплоізоляційних фасадних системах, акрилових покриттів для спортивних підлог (Adingfavorit), вирівнюючих сумішей, клеїв. Його можна наносити на бетон, асфальт, штукатурку, гіпсокартон, камінь, цеглу, існуючі покриття на водній основі тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

- відмінне зчеплення з основою;
- водонепроникна;
- паропроникна;
- нетоксична;
- не містить розчинників;
- економна;
- легко наноситься.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	біла рідина
Густина	ISO 7783	1,0-1,05 г/см ³
значення рН	-	8+/-1
Час висихання при 20°C, відносна вологість 65%.	-	30-60 хв

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа, на яку наноситься Prajmer V, має бути сухою та чистою, очищеною від пилу та плям. Допускаються плями, слабка присутність вологи, якщо це відповідає матеріалу, на який наноситься Prajmer V. У разі наявності залишків нестійкої фарби та будівельного розчину, олії, рослин тощо їх слід видалити.

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення Prajmer V виконується пензлем або валиком. Prajmer V наноситься в один шар. Залежно від пористості основи її слід розбавити у співвідношенні Prajmer V: вода = 1:3 до 1:4 і перемішати до отримання повністю однорідної суміші. На дуже пористих основах, де використовується більш розбавлений матеріал за оцінкою, процедуру нанесення Prajmer V можна повторити.

Після нанесення Prajmer V оброблені поверхні необхідно захистити від сильного протягу та дощу. Температура нанесення повинна коливатися від 5 до 35°C. Рекомендується наносити покриття через 30 хвилин після нанесення Prajmer V.

ВИТРАТА

Prajmer V 0,15 - 0,25 кг/м²

ADING

ОЧИЩЕННЯ

Інструмент та інше обладнання необхідно промити водою одразу після використання.

ПАКУВАННЯ

Пляшка пластикова: 1 кг;
Каністри пластикові: 5 та 20 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці, в звичайних умовах, захищеному від прямих сонячних променів.
Термін зберігання 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Рекомендується уникати контакту зі шкірою (обов'язкове використання захисних рукавичок). Матеріал не містить токсичних речовин, але у разі забруднення поверхонь шкіри необхідно негайно промити їх водою з милом. У разі потрапляння в очі необхідно негайно промити їх чистою водою та звернутися до лікаря.

Вогонь: Prajmer V є негорючим матеріалом.

Очищення та утилізація: Очищення залишків Prajmer V здійснюється водою. Утилізацію старої придатної для використання упаковки слід здійснювати згідно з місцевими правилами для цього типу відходів. Ми рекомендуємо спосіб застосування та необхідні кількості відповідно до умов конструкції та обов'язкове використання відповідного обладнання.