

РЕПАРАТУР ГЛЕТ

Смеса за израмнување на бетонски и репарирани бетонски површини, изработена на цементно-полимерна основа. Одговара на EN 1504-3

Област на примена:

За фино израмнување (глетување) на репарирани бетонски површини обработени со Репаратур малтер-Ф, Репаратур малтер, надворешни малтерисани површини или површини од натур бетон.

Својства:

- добра адхезија за подлогата;
- отпорност на мраз и атмосферски влијанија;
- добра цврстина и еластичност;
- едноставно приготвување и изведба;
- економичност;

Технички карактеристики:

Својства	Метода	Декларирана вредност
Изглед		Сива прашкаста маса
Атхезија за подлогата	EN 1542	>1,0 МПа
Јакост на притисок на 7 дена	EN 12190	>20 МПа
Јакост на притисок на 28 дена	EN 12190	>30 МПа
Јакост на свиткување на 7 дена	EN 1015-11	>2,0 МПа
Јакост на свиткување на 28 дена	EN 1015-11	>5,0 МПа

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДБА:

Подготовка на подлога:

Подлогата од бетон, репарирани бетон или цементен малтер треба да биде чиста, обезмастена, обеспрашена и без лабилни делови. Пред нанесувањето на Репаратур Глет, истата треба да се накваси со вода до заситување. Доколку подлогата е со помала цврстина или висока порозност, пред нанесувањето на Репаратур Глет, истата треба да се импрегнира со предремаз од Врска-У разреден со вода (во однос Врска-У:Вода=1:3).

Вградување:

Репаратур Глет се подготвува со додавање на вода и постепено мешање до потполна хомогенизација. Односот на мешање е 1,0 kg Репаратур Глет со 0,26 до 0,28 kg вода. Замешаната смеса се остава да мирува околу 5 минути, по што повторно се промешува и се вградува со шпактла или глетарка. Материјалот може да се нанесува во повеќе слоеви по претходно стврднување на претходниот слој (по изминати 12 до 24 часа во зависност од температурните услови). Температурата при вградувањето потребно е да биде од 10 до 35°C. Површините обработени со Репаратур Глет потребно е да се заштитат од дожд, силен провев и замрзнување во период од 24 часа по нанесувањето. Отворено време за работа е околу 30 минути.

Опасност по здравјето: Потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да дојде до вдишување на материјалот. Во случај на контакт на кожата потребно е да се измие со вода и сапун. Во случај на контакт со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода, како и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Репаратур глет е незапалив.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Репаратур Глет се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема.

Потрошувачка:

За слој со дебелина од 1mm и површина од 1m², потрошувачката изнесува 1,4 - 1,6 kg/m²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

Пакување:

Во вреќи од 5 и 20 kg.

Складирање:

Во оригинална амбалажа, во суви простории, на температура од +5°C до +35°C и заштитен од директна изложеност на сонцеРок на употреба: 12 месеци.